

Fugenbunt

- für Fugenbreiten bis ca. 4 mm
- frostbeständig
- für Wand und Boden
- für Innen und Außen

Anwendung:

Fugenbunt eignet sich zum Ausfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik sowie geschlossen poriger Natursteinplatten im Innen- und Außenbereich, für Fugenbreiten bis ca. 4 mm.

Untergrund:

Um Verfärbungen auszuschließen, muss der Untergrund vor der Verfugung gut ausgetrocknet sein. Die zu verschließenden Fugen sollen frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Ungleichmäßig tiefe und unterschiedlich stark saugende Fugen können zu einem ungleichmäßigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels führen. Fugenbunt nur auf geschlossen porigen Fliesen verwenden.

Verarbeitung:

Fugenbunt mit sauberem Wasser (5-kg-Gebinde mit ca. 1,5 l) zu geschmeidiger Konsistenz anrühren und diagonal zum Fugenverlauf mit Gummiwischer einbringen. Überschüssiges Fugenbunt mit feuchtem Schwamm abwaschen. Fliesen anschließend mit trockenem Tuch polieren. Mörtel immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da unterschiedliche Wasserzugaben zu einem farblich unterschiedlichen Fugenbild oder Flecken führen. Die frischen Fugen vor Frost, Niederschlag, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung, zu schneller Austrocknung schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Verbrauch:

Fliesenformat	Fugenbreite ca.	Verbrauch ca.
Mosaik	2 mm	0,7 kg/m ²
15 x 15 x 0,5 cm	3 mm	0,4 kg/m ²
10 x 20 x 0,5 cm	3 mm	0,6 kg/m ²
20 x 20 x 0,8 cm	3 mm	0,5 kg/m ²

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die technischen Angaben beziehen sich auf ca. 20°C / 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die zeitlichen Abläufe. Bitte beachten Sie die Sicherheitsratschläge auf der Verpackung.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2013

Weitere Auskünfte durch:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de