

Wand · Boden · innen · außen

Spezial-Haftgrund



- Lösemittelfreie, quarzsandgefüllte Polymerdispersion zur Vorbehandlung porengeschlossener, glatter und nicht saugender Untergründe
- Besonders für die Verlegung von Fliese auf Fliese, auf Holzuntergründen, Spanplatten und Parkett
- Bei Klebstoffresten von PVC-, Teppich- und Parkettböden
- Gebrauchsfertig und schnell trocknend
- Auf Fußbodenheizung geeignet

Anwendungsgebiete Zur Vorbereitung von dichten, glatten, porengeschlossenen Untergründen, um die Haftung von Spachtelmassen oder Fliesenklebern zu gewährleisten. Darüber hinaus verhindert Racofix® Spezial-Haftgrund ungewollte chemische Reaktionen zwischen alten organischen PVC-, Teppich- oder Parkett-Klebstoffresten und hydraulisch erhärtenden Spachteln und Klebern. Als Vorbehandlung auf Holzbaustoffen verhindert Racofix® Spezial-Haftgrund bis zur Erhärtung des Spachtels bzw. Klebers ein Anquellen des Untergrundes. An Wand und Boden; im Innen- und Außenbereich.

Geeignete Untergründe Unbesandete Gussasphaltestriche; Holzuntergründe; Magnesiaestrich; nicht saugender Beton; alte Fliesenbeläge; alte Terrazzo-, Naturwerkstein- und Betonwerksteinbeläge; alte, festanhaltende Hart-PVC- und Linoleumbeläge; Betonversiegelungs- und Estrichlage; alte Klebstoffreste von PVC-Teppichböden oder Parkett.

Trockenzeit 1 – 2 Stunden

Verbrauch ca. 150 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit

Lieferform 5 kg Eimer Artikel-Nr. 21385
1 kg Dose Artikel-Nr. 21381

Wand · Boden · innen · außen

Untergrund- vorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, ebenflächig, trocken, tragfähig, rissfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen (z.B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten) sein. Vorhandene Risse in Estrichen sind mit Racofix® Rissharz zu verschließen. Bei anschließender Fliesenverlegung können unebene Untergründe mit Racofix® Reparatur-Mörtel (Wand und Boden), Racofix® RF 7-Fließspachtel oder Racofix® Nivelliermasse (Boden) ausgeglichen werden.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und anschließend dünnenschichtig mit Rolle oder Pinsel auftragen. Nur soviel Material auftragen, dass es zu keiner Pfützenbildung kommt. Nach vollständiger Durchrocknung kann sofort weitergearbeitet werden.

Zeitangaben

beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Verarbeitungs- temperatur

ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)

Werkzeuge

Pinsel, Rolle; Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde kühl und frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig

Lizenz

EMICODE gem. GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH208** Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on im Verhältnis 3:1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Berühren mit der Haut vermeiden.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofix.com Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-225

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel: +41 3333400-40
Fax: +41 3333400-41

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181