

Dachdicht

hochbelastbare Spezial-Abdichtung



- Anwendungsbereiche:**
- Zum Abdichten von **Kamineinfassungen, Antennendurchführungen, Dachrinnen, Metallabdeckungen, etc.**
 - **Für Dehungs- & Anschlußfugen**
 - **Haftet auf nassen und leicht öligen Untergründen**
 - Einsatzbereich **innen** und **außen**

- Produkteigenschaften:**
- **Witterungs- und UV-stabil**
 - Silikonfrei
 - Gute Elastizität
 - **Kupferverträglich**
 - **Bitumenverträglich**
 - Haftet ohne Primer auf Holz, Beton, Metall, Glas und vielen Kunststoffen
 - Erhältlich in den Farben: schwarz, transparent

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:		+5°C bis + 40°C
Dichte:		0,95 g/ml
Zulässige Gesamtverformung:		Max. 25%
Trocken Gehalt:		100 %
Durhhärtung:		Durch physikalische Trocknung, mehrere mm am Tag
E-Modul 100%		0,5 n/mm ²
Shore-A-Härte:		25
Temperaturbeständigkeit [°C]:		-25°C bis +100°C
Glättzeit:		15 – 20 Minuten
Fugenmeter pro Kartusche:	7 mm x 7 mm	6 Meter

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Synthesekautschuk
Lagerfähigkeit:	Mindestens 24 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken
Lieferform:	300 ml PE-Kartusche
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Dachdicht 300ml

schwarz:	7951 / 4006379044771
transparent:	47888 / 4006379055913

- Untergrund:** Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig, und staubfrei sein. Lose Teile, Schmutz, Staub o.ä. sind zu entfernen.
- Verarbeiten:** Für die Verarbeitung von *Knauf Dachdicht* sind handelsübliche Handdruck- bzw. Rohrhanddruck- sowie Druckluftpistolen geeignet.
- Zum Öffnen der Kartusche die Kappe des Gewindeaufsatzes aufschneiden. Beiliegende Düse aufschrauben und für die erforderliche Fugenbreite schräg abschneiden. *Knauf Dachdicht* unter Flankendruck in die Fuge einspritzen. Vor der Hautbildung ist die Fuge mit einem geeigneten Werkzeug (Fugengummi) und Glättmittel (Wasser mit geeignetem Spülmittel) zu glätten.
- Ergänzende Hinweise:**
- *Knauf Dachdicht* nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +40°C verarbeiten.
 - Nicht geeignet für Anwendungen im Unterwasserbereich.
 - Angebrochene Kartuschen können mehrere Tage aufbewahrt werden, wenn die Düsenöffnung mit etwas Dichtstoff verschlossen wird.
 - Unvernetzten Dichtstoff nicht in die Augen bringen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 cent / Min.).
www.knauf-bauprodukte.de
info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, April 2015