

Produktanforderung/ Produktpass toom Füllspachtel Innen

Produkt	toom Innenspachtel
Anwendung	Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Innenspachtel ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Innenspachtel eignet sich zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verkleben und Ausfugen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren. Bei der Verspachtelung von Trockenbauplatten sind grundsätzlich Fugendeckstreifen einzusetzen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä.. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe.
Rohstoffbasis	Naturgips, Methylcellulose
Schüttgewicht	ca. 0,75 g/cm ³
ph-Wert	7 - 8
Ansatzverhältnis	1,8 - 2,0 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 650 ml Wasser)
Verbrauch	1 kg Pulver auf 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten bei 20° Celsius
Brandverhalten	A1 nach DIN EN 13501-1
Biegezugfestigkeit	203 N nach DIN EN 13963-3B
CE-konform gemäß DIN EN	13963 - Spachtelart: 3B
CE-konform gemäß DIN EN	13279-1 - Art des Gipstrochenmörtels: C7/20/2
Untergrund	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit Tapetenablöser entfernen. Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe müssen mit Tiefengrund LF grundiert werden.
Verarbeitung	Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und Innenspachtel einstreuen. Kräftig durchrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2 - 3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten lassen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit Tiefengrund LF zu grundieren. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung	Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
Aromatische KW in Anstrichmitteln und bauchemischen Produkten - RZAG R	< 100 mg/kg
Formaldehyd Gesamtgehalt in bauchemischen Produkten - RZAG R	< 20 mg/kg
Konservierungsstoffe in Gemischen - RZAG R	Nicht konserviert.
Phtalate - RZAG R	< 0,1%

Produktanforderung/ Produktpass toom Füllspachtel Innen

Gebindegrößen	500 g Faltschachtel 1 kg Faltschachtel 2 kg Faltschachtel 5 kg Papiertüte 10 kg Papiersack 25 kg Papiersack
---------------	--