

Produktanforderung/ Produktpass toom Nahtkleber

Produkt	toom Nahtkleber
Anwendung	Nahtkleber eignet sich zum Nachkleben abgelöster (aufgeplatzter) Nähte von Tapeten auf allen Untergründen.
Rohstoffbasis	Vinylacetat-Ethylen-Kunststoffdispersion
Dichte	1,05 g/cm ³
pH-Wert	4 - 5
Untergrund	Der Untergrund muß tragfähig und frei von Staub sein.
Verarbeitung	Nahtkleber direkt aus der Tube auf die Tapete oder den Untergrund auftragen, gleichmäßig verteilen und die lose Tapete andrücken. Die Trockenzeit beträgt ja nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 10 - 15 Minuten. Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei lagern! Tube gut verschlossen aufbewahren!
Aromatische KW in Anstrichmitteln und bauchemischen Produkten - RZAG R	< 100 mg/kg
Formaldehyd Gesamtgehalt in bauchemischen	< 20 mg/kg
Glykole in Anstrichmitteln und bauchemischen	< 1000 mg/kg
Konservierungsstoffe in Gemischen - RZAG R	CIT:MIT (3:1) = 13 mg/kg
Nonyl- und Octylphenol in Gemischen - RZAG R	< 250 mg/kg
Nonyl- und Octylphenolethoxylate in	< 250 mg/kg
Organozinnverbindungen in Gemischen - RZAG R	jede Verbindung < 0,100 mg/kg
Phtalate in Gemischen -	< 1000 mg/kg
Gebindegröße	60 g PE-Tube