TECHNISCHES MERKBLATT
Premium-Buntlack
seidenmatt / hochglänzend

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Premium-Buntlack für innen und außen mit extremer Deckkraft sorgt für ein exzellentes Oberflächenfinish.

- Hybrid-Profi-Technologie für mehr Leistung
- schnell trocknend – oberflächentrocken in 2 Std.
- extreme Deckkraft
- exzellentes Oberflächenfinish
- stoß- und kratzfest durch Zusatz von Polyurethan
- geeignet für Kinderspielzeug
- geruchsarm

Anwendungsbereich:
Ideal geeignet für alle Neu- und Renovierungsanstriche innen und außen wie Möbel, Türen, Fenster, usw.

So gehen sie vor:

Vorbereitung:
Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Kleine Risse mit Schnellspachtel ausgleichen. Verzinkte Oberflächen mit Zink- oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz säubern. Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen (Abbeizen oder Abschleifen). Rohes Holz mit toom Holz-Grundierung, Eisen, Stahl und Zink mit toom Metall-Grundierung, Kunststoff mit toom Kunststoff-Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung:
Vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +7 °C. Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen). Vor dem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen. Grund- und Deckanstrich mit diesem toom Premium-Buntlack in einem Arbeitsgang. Verdünnbar mit Wasser. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch*: pro m² ca. 75ml
Reichweite*: 750 ml ca. 10 m² / Anstrich // 2000 ml ca. 21m² / Anstrich
Oberflächentrocken*: nach ca. 2 Std.
Überstreichbar*: nach ca. 12 Std.
* unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Sicherheitshinweise:
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacken die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung:
Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (EWC 080 112).

Inhaltstoffe:

Reinacrylat-PU-Dispersion, organische / anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion). Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Sontige Informationen:

- EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.
- Weitere Informationen zu den Produkten der Marke toom erhalten Sie auf unserer Homepage: www.toom.de/farben
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Info Tel.: +49 2541 7447450.
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)

Technische Information Stand 08-2017. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.